

Beskrivelse

Traditionel strygepuds / strukturmaling som giver en medium struktureret overflade, og vil over tid fremstå med en flot patina.

Produktet kan anvendes på beton, puds, og tidligere malede underlag og slører ujævnheder og reparationer. Strygepuds kan påføres med anstryger eller rulle, efter ønsket effekt

Kan overmales med de fleste acrylplastmalinger, dog ikke silikat, og kan ligeledes fremstå uden efterbehandling.

Kan ligeledes benyttes indendørs på vægge, hvor der ønskes struktureffekt

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen.

Småreparationer udendørs foretages med Cement Filler eller Facadespartel 714, hvis det er indendørs benyttes letspartel.

Udendørs områder med begroninger behandles med Micronil 126.

Sugende og evt. let afsmittende underlag grundes med Mikrodispers 716.

Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

Strygepuds påføres i fyldigt lag og bearbejdes derefter til den ønskede struktur med anstryger, rulle eller andet.

Beton og nypudsede flader skal være hvidtørre. Tegl og eternit må ikke malebehandles før efter 2 år.

Pudsreparationer skal være hvidtørre. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning.

Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batchnummer, bland eventuelt nyt og gammelt batchnummer (f.eks. 1:1) og gem om nødvendigt en del af det anvendte batchnumme.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Plaststrukturpuds

Glans: Ca. 3 helmat

Vol. tørstof: Ca. 42%

Kulør: Hvid, samt lyse og mellem nuancer i B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 2-8 m²/ltr

Værktøj: Anstryger eller rulle

Mal-Kode: 00-1 (1993)



772 Strygepuds Medium



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S