

Beskrivelse

Halvblank acrylmaling af høj kvalitet som sikrer et stærkt og holdbart resultat. Fremstår med en god overfladeresistens hvilket gør den velegnet til områder med særlig påvirkninger f.eks. sokler, underfacader osv. Produktets bindemiddel giver en fortrinlig farvebestandighed, selv ved kraftige toninger. Kan bruges til underlag af beton, cementfiber, puds m.m., samt på træ og metal. Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

og fuldstryges med egnet grundmaling. Herefter påføres 2 lag færdigmaling.

Træværk:

Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak. Ved begroning forbehandles med Micronil 126.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet, afsmittende bund, afrensens til ren, tør og bæredygtig grund, hvorefter der grundes ed Oliegrund 723 inden færdigmaling.

Facader:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og evt. let afsmittende underlag grundes med Mikrodispers 716.

Mindre reparationer foretages med Cementbunden Spartelmasse eller Facadespartel 714.

Jern og Metal:

Emnet skal være tørt, fri for fedt og rust og slibes eller sandblæses til vedhæftning. Herefter påføres 2-3 gange egnet grundmaling inden 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet overflade renses, plettes

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel:

MBK-Type: Acrylplastfacademaling / Acrylplastmaling

Glans: Ca. 25, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 36%

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Sort 200 samt B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynder: Vand

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)



Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh