

### Beskrivelse

Vandbaseret acrylgrundmaling til indendørs træ og træbaserede materialer.

Produktegenskaber:

Sikrer god vedhæftning

Hurtig tørring

Særdeles nem at slibe

God bund for LARCO interiøremailler

### Behandling

Overfladen skal være ren fast og sammenhængende.

Træfugten bør ikke overstige 20% RF

Evt. harpiks udsvedning bortskræbes og eftertørres med egnet opløsningsmiddel.

Knaster bør forsegles med egnet knastlak.

Produktets omrøres omhyggeligt og fortyndes eventuelt med vand til sprøjteviskositet.

Slutbehandles med 976 DK Inventaremaille T236 eller 977 DK HS Emaille T237

### Rengøring

Udstyr skal straks efter brug skylles grundigt igennem med rent vand, og mindst en gang ugentligt bør sprøjtepumpe, pistol og slange rengøres med et egnet rengøringsmiddel.

### Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless	0,28 mm	150 bar		100 Mesh
Airmix	0,28 mm	80-90 bar	1-2 bar	100 Mesh
HVLP usw.	0,28 mm	80-90 bar	1-2 bar	100 Mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Acrylgrundmaling, vandig

**Glans:** Ca. 3 helmat

**Vol. tørstof:** Ca. 40%

**Kulør:** Hvid

**Tørretid:** Ca. 2 timer, slibe- og overmalingstør efter ca. 4 timer ved +20°C og 60% RF

**Påføring:** Optimal temperatur for produktet, emne og omgivelser: 18-22 °C og ca. 50 %RF

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>. Vådfilm 125-150 µm

**Værktøj:** Airless eller Airmix. Optimal RF ca. 50%

**Mal-Kode:** 0-1 (1993)

